

Boletim Técnico

Produto : Tinta Eletrostática em Pó Poliéster Laranja Texturizado

Código: L-3902 Data: 04/07/2012 Tipo: Poliéster

Uso

Utilizado em revestimentos de peças industriais de uso exterior.

Condições de Fornecimento

Peso Específico $(g/cm^3) : 1,600 - 1,800$

Armazenagem

06 meses em temperaturas entre 20-30°C, em local coberto, seco e ventilado

Características de Aplicação

Substrato: X Aço Carbono Alumínio Ligas Metálicas Latão

Preparação da Superfície: A mesma deve estar limpa e isenta de contaminação (óleos, graxas e gorduras). Dependendo do substrato pré-tratamento com fosfatização ou cromatização é recomendado.

Método de Aplicação : Leito Fluido **X** Corona Tribo

Cura: 5 minutos a 200° C **X** 10 minutos a 200° C 15 minutos a 200° C (temperatura da peça)

Rendimento Teórico : $5-6 \text{ m}^2/\text{Kg}$ **Camada da Tinta Curada** : $70-90 \mu\text{m}$

(100% eficiência)

Características da Película Seca

Teste	Norma	Especificado
Cor	IT 8.2.4/01	conforme padrão
Embutimento	IT 8.2.4/07	2 – 4 mm – sem trincas/fissuras
Aderência C. Grade	IT 8.2.4/09	Gr-0
Flexibilidade M. Cônico	IT 8.2.4/02	sem trincas/fissuras
Resistência à MEK	IT 8.2.4/08	1 minuto – Satisfaz
Névoa Salina	IT 8.2.4/11	300 horas – desplacamento máximo de 3 mm no corte
Câmara Úmida	IT 8.2.4/14	300 horas – desplacamento máximo de 3 mm no corte

Observação: Os painéis utilizados nos testes acima são de aço carbono e possuem 0,6 mm de espessura. Para os teste de resistência mecânica os painéis são somente desengraxados e para os testes de resistência química os mesmos são pré-tratados com fosfato de zinco.

Todas as informações contidas neste BOLETIM TÉCNICO, são baseadas no nosso conhecimento atual e referentes a análises efetuadas em nossos laboratórios de desenvolvimento e controle de qualidade; podendo ser alteradas sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido de nossos produtos.

Rod. Quintino de Lima, Km 08 – Goianã – CEP 18134-990 – CX. Postal 1524 – São Roque – SP Fone / Fax: (0XX11) 4711.3300

Website: www.epristinta.com email: deptotecnico@epristinta.com