

## Boletim Técnico

**Produto :** Tinta Eletrostática em Pó Poliéster Preto Microtextura

**Código :** P-3902

**Data :** 09/05/2011

**Tipo :** Poliéster

### Uso

Utilizado em revestimentos de peças industriais de uso exterior.

### Condições de Fornecimento

**Peso Específico** (g/cm<sup>3</sup>) : 1,600 – 1,800

### Armazenagem

06 meses em temperaturas entre 20-30°C, em local coberto, seco e ventilado

### Características de Aplicação

**Substrato :** Aço Carbono **X** Alumínio Ligas Metálicas Latão

**Preparação da Superfície :** A mesma deve estar limpa e isenta de contaminação (óleos, graxas e gorduras). Dependendo do substrato pré-tratamento com fosfatização ou cromatização é recomendado.

**Método de Aplicação :** Leito Fluido **X** Corona Tribo

**Cura :** 5 minutos a 200°C **X** 10 minutos a 200°C 15 minutos a 200°C (temperatura da peça)

**Rendimento Teórico :** 6 – 8 m<sup>2</sup> / Kg  
(100% eficiência)

**Camada da Tinta Curada :** 50 – 70 µm

### Características da Película Seca

Teste	Norma	Especificado
Cor	IT 8.2.4/01	conforme padrão
Embutimento	IT 8.2.4/07	2 – 4 mm – sem trincas/fissuras
Brilho Glossmeter 60°	IT 8.2.4/05	Conforme padrão
Aderência C. Grade	IT 8.2.4/09	Gr-0
Flexibilidade M. Cônico	IT 8.2.4/02	sem trincas/fissuras
Resistência à MEK	IT 8.2.4/08	1 minuto – Satisfaz
Névoa Salina	IT 8.2.4/11	300 horas – deslocamento máximo de 3 mm no corte
Câmara Úmida	IT 8.2.4/14	300 horas – deslocamento máximo de 3 mm no corte

**Observação :** Os painéis utilizados nos testes acima são de aço carbono e possuem 0,6 mm de espessura. Para os teste de resistência mecânica os painéis são somente desengraxados e para os testes de resistência química os mesmos são pré-tratados com fosfato de zinco.

Todas as informações contidas neste BOLETIM TÉCNICO, são baseadas no nosso conhecimento atual e referentes a análises efetuadas em nossos laboratórios de desenvolvimento e controle de qualidade; podendo ser alteradas sem aviso prévio. **Não nos responsabilizamos pelo uso indevido de nossos produtos.**

## FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX ESTRELA LTDA.

Rod. Quintino de Lima, Km 08 – Goianã – CEP 18134-990 – CX. Postal 1524 – São Roque – SP

Fone / Fax: (0XX11) 4711.3300

Website: [www.epristinta.com](http://www.epristinta.com) email: [deptotecnico@epristinta.com](mailto:deptotecnico@epristinta.com)